

NATURAL INTERIOR PUTTY 天然內牆油灰



天然水性內牆膩子是一種用於草板裝載的膩子，是一種建築膩子的代表產品，必須在最後階段使用工地。它是特殊合成樹脂、穩定劑和合適的增量劑的混合物顏料。具有優異的打磨性能以及優異的抗裂性，加工性和附著力。

用法

商業建築/住宅建築/公共設施等室內混凝土

規格

塗料類型	水性內牆專用乳液/膩子			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	12小時	6個小時	2小時
	乾透	36小時	24小時	16小時
	重新塗覆所需時間(分鐘)	36小時	24小時	16小時
※ 以濕膜厚度1mm為準				
稀釋劑	無需稀釋(如有必要可使用自來水)		塗佈方式	膩子施工刀和刮刀
比重	大約。1.76		固體體積比	大約。75%
理論覆蓋範圍	0.9~1.1平方米/公斤		乾膜厚度300µm	
重塗間隔時間	20°C 通風充足 最少 24 小時		顏色	乳白色
光澤度	啞光的			
儲存和保存	12個月(乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

適當的基礎材料	石膏板、飾面板、砂漿、混凝土PC、ALC、草板
特徵	具有優異的打磨性、加工性、附著力、抗裂性

如何使用

表面處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。 (新塗層30天以上)
塗層方法	1. 用膩子施工刀和刮刀薄薄地刮塗。如果應用較厚，根據需要，薄薄地塗抹多次。 2、一次塗敷濕膜厚度2mm以下，進行後續塗裝，乾燥後。