

NORUSEAL DNS-7500R

修補油灰



本產品是採用特種丙烯酸乳液樹脂和適當的顏料，賦予塗膜彈性的水性彈性膩子。具有優異的耐水性、耐鹼性、施工性、附著力及形成較厚塗層的性能。可滾塗，特別適用於建築層間接縫和施工縫。

用法

層間縫、施工縫
建築外牆、水泥砂漿、混凝土裂縫修補膩子

規格

塗料類型	特種丙烯酸乳液水性外牆/層間接縫		
乾燥時間	類別	20°C	評論
	設置為觸摸	1小時	
	乾透	24小時	
	登頂所需時間 外套	24小時	
稀釋劑	自來水（稀釋率：最高3%，體積比）	塗佈方式	骨瓦槍、刷子、輥塗
比重	大約。1.5	固體體積比	大約。58%（重量比：約72%）
理論 覆蓋範圍	0.35~0.45m ² /kg（2~3次）	厚度為 乾膜	1mm
	理論塗佈量可能因塗佈方法和膜厚而異。20°C， 通風充足	顏色 乾膜	象牙
重塗間隔時間	最少 24 小時	面漆	KS M 6010 1 級 1 級
儲存與保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）		

產品特性（物理特性數據）

超強的彈性	它是一種單組份水性塗料，由於乾燥後漆膜具有彈性，因此具有較高的抗裂性。
優越的耐水性	由於牆體防水作用和防裂作用，可用於層間接縫。
出色的加工性	塗層表面不粗糙，而是光滑，漆膜外觀美觀，面漆幾乎沒有亮度不均。

如何使用

表面處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。 （新塗層30天以上） 2、如果是修補塗層，用刮刀、鋼絲刷、盤式砂光機徹底清除老化的舊膜， 塗裝前等。
塗層方法	1、使用骨瓦槍、滾筒或刷子將該塗料塗刷2至3次，使乾膜厚度達到500µm。 2、乾燥後進行後續塗裝。 3、面漆2~3遍時重塗間隔時間在20°C下至少24小時。