

N O R U S E A L (WATER-BASED ELASTIC PUTTY 水性彈性油灰)

DNS-7500



DNS-7500由特殊合成丙烯酸樹脂、穩定劑和合適的顏料混合而成。
 是一種密封效果極佳的產品。它是一種單組份密封劑
 自然乾燥後成為一種有彈性的材料，對水泥和水泥具有優異的附著力
 具體的。

用法

商業建築/住宅建築/公共設施等密封劑
 水泥和混凝土砂漿表面

規格

塗料類型	特種丙烯酸乳液水性外牆/彈性膩子		
乾燥時間	類別	20°C	評論
	表乾	30~60分鐘	以膜厚1mm計
	乾硬型	24小時	
稀釋劑	無需稀釋（如有必要可使用自來水）	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。
比重	大約。1.5	固體體積比	大約。59%
理論 覆蓋範圍	0.4~0.45m ² /kg	乾膜厚度1mm	
	理論用量可 因塗覆方法而異 和膜厚。	顏色	白色的
重塗間隔時間	20°C，通風充足 最少 24 小時	面漆	KS M 6010 1 級 1 級
儲存和保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好處，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）		

產品特性（物理特性數據）

超強的彈性	它是一種單組份水性塗料，由於漆膜具有彈性，具有很高的抗裂性。 烘乾。
優質水反抗	由於具有牆面防水效果和防裂效果，可用於膩子。
密封性極佳 影響	對水泥、混凝土砂漿等具有優異附著力的密封劑。

如何使用

表面 處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。（新塗層30天以上）
塗層 方法	1. 用膩子施工刀和刮刀薄薄地刮塗。如果應用較厚 根據需要，薄薄地塗抹多次。 2、一次塗敷濕膜厚度2mm以下，進行後續塗裝 乾燥後。