

# 一日瓷磚防水



## 1組份快速固化彈性防水材料

該防水材料是一種單組份、快速固化的水溶性彈性防水塗料，採用丙烯酸乳液製成，具有優異的彈性和防水性，適用於混凝土、磚石、抹灰和乾燥表面。

用法	浴室、露台等室內非外露防水。		
<b>規格</b>			
塗料類型	水溶性丙烯酸乳液		
特徵	1、瓷磚安裝防水塗料。 2、乾燥時間快，可縮短工期。 使用本產品後4小時即可安裝瓷磚或完成頂部。（乾燥後的抹灰地板含水量為5%以下，溫度20°C，相對濕度50%） 3、單組份安裝方便，與瓷磚膠粘合性極佳（直接將瓷磚安裝在防水面上，無需噴砂） 4、水溶性，氣味小，易於室內作業，且塗膜具有優良的彈性和回彈性。		
比重	約1.4±0.1	更薄的	使用未稀釋溶液
理論	1.0公斤/立方米（0.8毫米處2層）	保質期	6個月
覆蓋顏	上述覆蓋範圍可能因施工現場而異。		
色	天藍色	包裝單位	16公斤/罐
儲存和保存	12個月（乾燥、陰涼、通風良好的地方，溫度5°C~30°C，濕度小於80%）		
<b>產品特性（物理特性數據）</b>			
拉伸強度	> 1.0 牛/毫米	粘結強度	> 0.7 牛/毫米
伸長率 電阻	> 200%		
<b>如何使用</b>			
表面處理	徹底清除被塗表面的油污、水分、沙子、灰塵及其他異物。在21°C 溫度和 60% 相對濕度下固化混凝土至少 28 天。使用研磨機去除突出部分。塗裝前應修補表面裂紋。大氣溫度：		
塗裝條件	5-35°C，表面溫度：40°C或以下，相對濕度：80%或以下。混凝土含水率：5%以下 作為水溶性產品，請在 5°C 或更高溫度下使用。（否則可能會發生凍結、龜裂、性能劣化。）使用前，請將本品充分攪拌均勻後再使用。無需稀釋		
塗裝條件	即可使用，以防止出現乾燥不良等缺陷。 將產品塗抹於地板、牆角、接縫處並安裝防水補強膠帶 乾燥前輕輕按壓，使其緊密粘合，無間隙。 粘貼防水加固膠帶後，使用刷子或滾筒將第一層塗層塗在整個表面上。第 1 次塗抹後約 1-2 小時，沿與第 1 次塗抹面垂直的方向塗抹第 2 次。 第2次施工後，待漆面充分乾燥後進行後續工作。（接縫處和形成厚塗層的區域必須完全乾燥後才能貼瓷磚）		