

PORORO KIDS BIO



該塗料基於特殊的乳液樹脂而設計，具有優異的附著力和顏料。它是一個可適用於各種基材的多用途、高功能水性塗料。不僅包括混凝土，還包括現有油基瓷漆和清漆的舊塗層。它也是具有優良的抗菌作用。由於是水性塗料，幾乎沒有溶劑氣味，遮蓋力和塗膜外觀優異，任何人都可以輕鬆作業。

用法

混凝土、水泥砂漿、石膏板等鹼性材料
塗層鋼、室內木材、搪瓷/清漆舊塗層修復

規格

塗料類型	丙烯酸乳液水性內牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	20分鐘
	乾硬型	3小時	2小時	1小時
	重新塗覆所需時間 (分鐘)	4個小時	3小時	2小時
稀釋劑	自來水 (稀釋率:最高10%， 體積比)	塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。	
比重	大約。1.25(以白色為基準)	固體體積比	大約。37% (基於白色)	
理論 覆蓋範圍	5~7m ² /ℓ/2次	乾膜厚度60μm (建議塗2層)		
重塗間隔時間	20°C，充分通風至少 3小時	顏色	白色、其他顏色	
光澤度	半光澤			
儲存和保存	12個月 (通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%)			

產品特性 (物理特性數據)

各種用途	可附著於各種基材的多用途水性塗料。
優良的成膜性能	附著力、耐水性、耐洗性均優異。
優異的環保性能	是一種低VOC、無有害重金屬的環保水性塗料，塗裝時氣味極小。

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">如有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆等的塗寫及臟指痕，應用中性洗滌劑稀釋液和軟布清除，並擦拭表面。使用漂白劑或清潔劑去除霉菌後，應用濕布清潔受霉菌感染的區域。 模具清潔劑。油漆應在表面完全乾燥後進行施工。若有舊膜殘留，用砂紙打磨舊膜後塗漆，並清理乾淨。 增強附著力的區域。應用於混凝土和一般水性舊膜時，表面處理方法相同 與一般水性塗料一樣。
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">底漆<ol style="list-style-type: none">表面處理後，如有必要，用水將石膏稀釋至10%，並用滾筒、刷子或噴塗以獲得30μm的干膜厚度。面漆<ol style="list-style-type: none">塗底漆後，在20°C下放置至少3小時後，塗刷該漆兩次，以獲得乾膜厚度60μm。用刷子、滾筒或噴霧器。此時，用水稀釋至10%後塗抹。塗刷兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後間隔時間不少於3小時。