

PREMIUM WOOD&METAL PAINT 優質木漆和金屬漆

靈感來自彩通

本產品是以聚氨酯和天然油為基礎合成的鋼、木內外牆專用塗料。它是一種水性聚氨酯醇酸塗料，對鋼和鋁基材具有優異的附著力，對木材基材具有優異的滲透性。

特別是，它具有堅固的塗膜和柔韌性以及優異的耐水性，因此即使在外部暴露環境下也能長時間保持其物理性能。

用法

兒童遊樂場鋼件及外部木材
需要水性塗料且需要耐水性和耐刮擦性的木質和鋼製部件

規格

塗料類型	聚氨酯醇酸乳液內外牆/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	2小時	1小時	40分鐘
	乾硬型	6個小時	3小時	2小時
	重新塗覆所需時間（分鐘）	8小時	4個小時	3小時
稀釋劑	無需稀釋（必要時自來水）（稀釋率：最高10%體積比）		塗佈方式	刷塗、輥塗、噴塗。
比重	大約。1.26(以白色為基準)		固體體積比	大約。38.5%（基於白色）
理論覆蓋範圍	5~7m ² /l/2次		乾膜厚度	60µm（建議塗2層）
重塗間隔時間	20°C，充分通風至少4小時		顏色	白色、其他顏色
光澤度	半光澤			
儲存與保存	12個月（通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C~30°C，濕度小於80%）			

產品特性（物理特性數據）

各種用途	各種用途木材和鋼材頂部材料
優良的成膜性能	密合性、耐水性、耐洗性、柔軟性等耐久性優異，形成具有拒水性的皮膜。
優異的環保性能	它是一種低VOC環保水性塗料。

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">如有灰塵、油污、蠟筆、彩色鉛筆等的塗寫及臟指印，應用中性洗滌劑稀釋劑和軟布清除，並擦拭表面。使用漂白劑或黴菌清潔劑去除黴菌後，應用濕布清潔受黴菌感染的區域。油漆應在表面完全乾燥後進行施工。若有舊膜殘留，用砂紙打磨舊膜後塗漆，並清理乾淨。增強附著力的區域。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">底漆<ol style="list-style-type: none">本產品可直接塗覆在經過適當處理的鋼或鋁基材上。 但如果需要防腐功能，可採用油基醇酸和環氧防腐底漆塗層是必須的。對於木材，僅在需要水性顆粒填充時才使用水性底膜。面漆<ol style="list-style-type: none">根據底塗檢查重塗時間後，塗抹至乾膜厚度60µm 用刷子、滾筒或噴塗兩次。刷塗和輥塗建議使用未稀釋的塗料，但可稀釋至10%以下 如有必要，用水。塗兩遍後，在20°C下，第一遍面漆後，重塗間隔時間至少為4小時。