

PROTECH PT-3000

聚天冬氨酸地板



PROTECH PT-3000透明是一種不黃變型聚天冬氨酸地坪漆，塗層具有優異的硬度和強度，由於紫外線而變色較少，並且可以通過刷子和滾筒等手工塗裝，無需專用噴塗設備。塗層堅固、有光澤、耐磨、耐水，是一種適合地坪塗裝的純脲塗料。

用法

用於完成混凝土結構、室內地板等的油漆。

規格

塗料類型

聚天冬氨酸地板 (2 組分)

乾燥時間

類別 設定	5°C	20°C	30°C
觸摸 (小時)	-	3	2
乾燥 (小時)	-	12	10
適用期 (分鐘)	-	80	60

上述乾燥時間是在實驗室條件下測得的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑

-

比重

約。1.0 (混合)

理論

0.4 公斤/平方米 (0.3 毫米)

覆蓋範圍

顏色

清除

混合比例

A/B 1/1 (體積比)

保質期

12個月 (5~35°C室內儲存)

固含量(wt%)

A部分

B部分

混合物76

固體體積比

厚度為

乾膜

閃點 包

裝單位 (物

87

65

約。73%

0.3毫米

7.58L[(A)3.79L,(B)3.79L]

產品特性

理性能數據) 硬度

附著力

600 psi (基材破裂)

硬度 D 75 + 5

磨損

< 30毫克

反抗

(ASTM D4060 CS17/1000 次/1000g)

如何使用

表面
處理

- 1、徹底清除被塗表面的油污、水分、沙子、灰塵等異物。
2. 在溫度 21°C、相對濕度 60% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
3. 使用研磨機去除突出部分。塗裝前應修補表面裂紋。

塗裝
條件

1. 大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下

塗層
方法

- ▷ 底漆：Cleanpoxy底漆 (根據基材不同可能有所不同)
- ▷ 中間塗層：環氧透明地坪等。
- ▷ 面漆：PROTECH PT-3000

NOROO