

Q-FIT 公路塗層

用於地板和標記



該塗料是一種以水性丙烯酸乳液為基料的單組份風乾塗料，具有良好的耐磨性和耐候性。

用法 商業區/住宅區/公共設施的混凝土和瀝青路面

規格

塗料類型 丙烯酸樹脂

乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	交通暢通 (適合步行)			1小時
	乾硬 用於防水		分鐘。24小時	

推薦溫度 稀 在環境溫度10°C至40°C下使用
(*低於10°C工作會導致乾燥和附著力不良。)

釋劑 自來水 (稀釋率: 最高5%) 應用工具 刷塗、輥塗、噴塗等

比重 大約。 1.7±0.2 固體體積比 大約。 50±1%

理論覆蓋範圍 4-5平方米/ (白色) 乾膜厚度 100µm

重塗時間 分鐘。 20°C 1小時 (需要足夠的通風) 顏色 白色、黃色、紅棕色、藍色、天藍色及其他

光澤度 馬特

儲存和保存 12個月
(通風良好、乾燥、陰涼、避光場所，室溫5°C-30°C，濕度小於80%)

產品特性

加工性 由於其快乾性，施工性良好。

特徵 具有優異的附著力、耐候性、耐鹼性、耐磨性。

氣味 水性漆氣味 (氨)

如何使用

表面處理 1、徹底清除基材表面的污垢、沙粒、水分、灰塵、油污等污染物。
2、用磨床將表面粗糙部分調整光滑。

塗層方法 1、塗裝前在待塗表面做好標記。
2、注意在新瀝青上用刷子或滾筒重複塗覆時可能會出現的顏色擴散。

3. 應用工具
- 畫筆：局部繪畫
- 滾筒：部分或全部塗裝
- 無氣噴塗

*請注意，如果塗漆後24小時內下雨，塗層可能會損壞。

諾魯