

# SUPER THANSUNG 密封件NC-1500

## 白色、象牙色



該塗料是以水溶性特種功能樹脂為主要成分的裂縫修補材料。它是一種高彈性薄膜修復材料，也可用作密封劑，以防止因溫度變化和振動而出現漸進性裂紋。乾膜具有高彈性，即使在溫度突然變化的情況下，也能安全地保護建築物，不會破裂或膜的物理性能發生變化。而且是一種高彈性裂縫修補材料，具有優異的耐水性、耐鹼性和附着力，可應用於室外。

### 用法

水泥砂漿、大裂縫混凝土表面等鹼性材料。水性漆表面、ALC、石膏板等的漸進式裂縫塗層修補、接縫密封

### 規格

塗料類型	特種丙烯酸乳液水性外牆/裂縫修復		
乾燥時間	類別	20°C	評論
	設置為觸摸	1小時	
	乾透	24小時	
	面漆所需時間	24小時	
稀釋劑	使用未稀釋溶液	塗佈方式	膩子施工刀和刮刀
比重	大約。1.5	固體體積比	大約。59% (重量比:約72%)
理論 覆蓋範圍	0.35~0.45平方米/kg	乾膜厚度1mm	象牙
	理論用量可能因塗佈方法和薄膜而異 厚度。	彩色乾膜	
重塗間隔時間	20°C,充分通風至少 24小時	面漆	水性外牆塗料 KSM 6010 1級 1級
儲存與保存	12個月 (乾燥、陰涼、通風良好處,室溫5°C~30°C,濕度小於80%)		

### 產品特性 (物理特性數據)

超強的彈性	它是一種單組份水性塗料，由於乾燥後漆膜具有彈性，因此具有較高的抗裂性。
卓越的耐水性	由於具有防裂效果，因此具有牆面防水效果。一種對水泥具有優異附着力的密封劑，混凝土砂漿等
出色的加工性	塗層表面不粗糙，而是光滑，漆膜外觀美觀，面漆幾乎沒有亮度不均。

### 如何使用

表面處理	1、基材充分固化後，徹底清除灰塵、污垢、油污等。 (新塗層30天以上) 2、如果是修補塗層，用刮刀、鋼絲刷、盤式砂光機徹底清除老化的舊膜，塗裝前等。 3、根據材料或其狀況，可能需要進行底漆處理。(腐蝕的混凝土表面，有缺陷的水性漆面、鋁門窗表面等)
塗層方法	1. 用膩子施工刀和刮刀薄薄地刮塗。如果需要厚塗，薄薄地塗抹多次。 2、一次塗敷濕膜厚度2mm以下，進行後續塗裝乾燥後。

