

TANSUNGTAN ASCON 底漆

DHDC-1100(AS)



TANSUNGTAN ASCON PRIMER DHDC-1100 (AS) 是一種單組份透明底漆
 主要成分為濕固化聚氨酯樹脂，施工時賦予層間粘合力
 將彈性聚氨酯塗料塗在瀝青混凝土地板上。該塗料為低粘度類型，
 具有優異的和易性、耐水性和對瀝青混凝土的附著力。

用法

增強瀝青混凝土路面附著力的底漆

規格

塗料類型	濕氣固化聚氨酯			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	2小時	1小時	30分鐘
	乾透	8小時	6個小時	4個小時
	外套 (最少)	8小時	6個小時	4個小時
	外套 (最大)	2天	1天	1天
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因具體情況而異。 工地。				
稀釋劑	-	稀釋比例	▷ 無需稀釋 ※ 如果使用稀釋劑，瀝青 ascon 的成分被溶解 溶劑，粘結強度為 降低了。因此，稀釋劑的使用 禁止。	
比重	1.01 (透明)		66±5%	
理論 覆蓋範圍	0.3kg/m ² (以200µm為基準)		固體體積比	
顏色	透明的	保質期	12個月 (5~35°C室內儲存)	
粘度	100±20cps(25°C)			

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none"> 由於新的瀝青混凝土基材表面有大量殘油和未乾燥的瀝青，應在20°C下乾燥至少3週。 徹底清除被塗表面的油污、水分、沙子、灰塵等異物。
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none"> 大氣溫度 :5~35°C，表面溫度 :40°C或以下， 相對濕度 :80%以下 混凝土含水率 :≤6%
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none"> 使用刷子或滾筒薄薄地塗抹，以免塗層時在基底中停滯。 底漆應充分滲透至基材，若形成過多塗層 在表面上，可能會發生粘結失敗。 所需用量可能因表面狀況而異。 <p>適當的施工規範</p> <p>▷ 底漆 : TANSUNGTAN ASCON PRIMER DHDC-1100(AS) (ascon 底漆)</p> <p>▷ 中間塗層 : 彈性場 (彈性體粘劑+EPDM/聚氨酯切片) 或彈性中間塗層 (半硬)</p> <p>▷ 面漆 : TANSUNGTAN TOP COAT DHDC-3000(S)</p>