

TANSUNGTAN 面漆 (硬,非常硬)



DHDC-3000(H)

該塗料是一種基於聚氨酯樹脂 (不黃變)的雙組份彈性聚氨酯面漆,具有高柔韌性,適合作為彈性地板材料的面漆。特別是由於其優異的耐候性、遮蓋力、附著力、耐磨性和色彩多樣,可廣泛用於新型彈性聚氨酯面漆和現有舊塗層的修補塗層。

用法

學校體育設施、多功能競技場和需要彈性的混凝土表面的地板材料

規格

塗料類型	聚氨酯樹脂 (雙組份)			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	1小時	30分鐘	10分鐘
	乾透	18小時	12小時	8小時
	外套 (最少)	18小時	12小時	8小時
	外套 (最大)	5天	3天	2天
	適用期	6個小時	4個小時	2小時
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的,可能會因施工現場而異。				
稀釋劑	DR-700、DR-700L、DR-790	稀釋比例	▷ 體積比10%以內稀釋	
比重	1.11 (基於綠色)			
理論 覆蓋範圍	10平方米/升	固體體積比	50±3% (以綠色為基準)	
顏色	綠色,其他訂購顏色	乾膜厚度	40µm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=4/1 (重量比)	光澤度	光面 (半光、啞光按訂單生產)	
保質期	12個月	包裝單位	16升 (化合物)	
閃點	27°C			

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。表面並保持表面光滑度。對於高強度混凝土 (260kg/cm²或更高),進行噴砂、削片、打磨等預處理工作,然後通過塗層檢查附著性能。
塗層狀況	1、大氣溫度 :5~35°C、表面溫度 :40°C以下、相對濕度 :80%以下
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">使用 NEW-THANSUNG SEAL 加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。使用滾筒等平滑地塗抹在底漆表面上。 <p>適當的施工規範</p> <ul style="list-style-type: none">▷ 底漆 : CLEANTHANE 1000▷ 中間塗層 : ECO-TANSUNGTAN HARD、ECO-TANSUNGTAN VERY HARD▷ 面漆 : TANSUNGTAN(HARD, VERY HARD) DHDC-3000(H)