

YEGREENA 彩色地板底漆



該底漆是以環氧樹脂和改性胺為基料，添加金屬珠光的無溶劑型透明產品。它乾燥速度非常快，具有優異的附著力、耐用性、耐化學性和防塵性。該產品為低粘度型，施工後外觀光滑美觀。而它的金屬珠光最大限度地提高了面漆的室內裝飾效果。

用法

混凝土表面用環氧地坪材料（通過無溶劑面漆改善室內設計的效果）

規格

塗料類型

改性環氧/改性胺（雙組分）

乾燥時間

類別設	5°C	20°C	30°C
置觸摸	8小時	3小時	2小時
乾透面漆	20小時	15小時	12小時
(最小) 面漆 (最大)	72小時	48小時	24小時
適用期	9天30分鐘	4天15分鐘	3天

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。

稀釋劑

不適用

比重

大約。 1.10

理論

覆蓋範圍

0.18公斤/平方米（基於150µm）

固體體積比

90±3%

顏色

透明（化合物）

乾膜厚度

150µm

混合比例

基料(A)/固化劑(B)=2.5/1（重量比）

光澤度

光滑

保質期

12個月

包裝單位

基料：4.29 千克，固化劑：1.71 千克

如何使用

表面處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
- 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。

塗裝條件

- 1、大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下
- 2.由於環氧內襯透明漆的性質，如果塗層表面顏色鮮豔，隨著時間的推移可能會出現色差。
3. 珠光、圖案等室內裝飾效果可能會因乾燥時間、塗抹厚度等而有所不同。
- 4、發生黃變的程度因長期暴露在陽光下或室內照明的使用時間等而異。
- 5.使用超過推薦量的稀釋劑會導致乾燥進一步延遲、硬度下降、泛白、滑痕等。

塗層方法

- * 使用普通刮刀、乾草叉、方巾等順利塗抹圖案和顏色設計。
- 2、注意後續塗層時硬度可能會降低。（超過1毫米，塗1層）
- * 在有污垢或流平的粗糙基材上，可能會出現彩色珍珠的拖曳襯裡效果。* 僅用於亮色（閃白）時，遮蓋力較低。適當的施工規範

▷ 底漆：YEGREENA COLOR FLOOR PRIMER

▷ 面漆：YEGREENA COLOR FLOOR TOP COAT