

YEGREENA FLOORCOAT(W)



YEGREENA FLOORCOAT (W) 是一種兩部分水性聚氨酯面漆。與溶劑型塗料不同，YEGREENA FLOORCOAT (W) 幾乎沒有溶劑氣味，因此最適合建築物和地下室內的塗裝。特別是具有優異的耐水性、附著力、耐磨性。

用法

內/外水性聚氨酯面漆

規格

塗料類型

水性聚氨酯樹脂（二液型）

乾燥時間

類別	10°C	20°C	30°C
設置為觸摸	6個小時	4個小時	3小時
乾硬面	36小時	18小時	8小時
層（最大）	5天3	3天	2天
適用期	小時	2小時	1小時

上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。

稀釋劑

塗佈

方式

毛刷、滾筒

比重

大約。1.2

理論
覆蓋範圍

0.14 公斤/平方米, 7.7 平方米/升

固體體積比

39 ± 3%

混合比例

基料(A)/固化劑(B)=6/1 (重量比)

乾膜厚度

50微米

保質期

12個月 (室溫5°C~30°)

單位

8升

如何使用

表面
處理

1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。
2. 徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。
3. 對於高強混凝土 (260kg/cm²以上)，應進行噴砂處理。

塗裝
條件

1. 大氣溫度：10~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下
2. 罩面時間請參見乾燥時間。
3. 復塗前應檢查漆膜乾燥情況。

塗層
方法

1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。
 2. 用電動攪拌器將基劑和固化劑混合後，用自來水（稀釋劑）稀釋並混合。
 3. 使用刷子、滾筒等將底漆/中漆表面平滑地塗抹。
- 適當的施工規範
- ▷ 底漆：CLEANPOXY(W) 底漆
 - ▷ 面漆：YEGREENA FLOORCOAT(W)

NOROO