

葉格林納石地板



該塗料是一種含有色片的水性丙烯酸塗料，是一種室內地板面漆，無需單獨的底漆即可塗在混凝土表面。該產品為水性、無味、防滑，通過色片圖案，具有優異的附著力和耐候性。

topcoat 滾筒作業產生均勻的

用法	內部/外部面漆（走道）			
規格				
塗料類型	丙烯酸樹脂/面漆（單組份）			
乾燥時間	類別指	10°C	20°C	30°C
	觸乾硬塗	30分鐘	10分鐘	5分鐘
	層（最	4個小時	2小時	1小時
	小）	6個小時	3小時	2小時
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因施工現場而異。				
超過最大後續塗佈時間的薄膜可能會出現附著力失效。請在檢查表面處理和附著力是否正確後進行施工。				
比重 固體	大約。 1.252±2%	乾膜厚度	300-450µm（建議2-3塗）	
體積比				
理論 覆蓋範圍	0.35 kg/m ² (3.46m ² /l) - 基於 1 層塗層 0.7kg/m ² (1.73m ² /t) - 基於 2 層塗層 1.05kg/m ² (1.15 m ² /0) 基於 3 層塗層	推薦報 導	0.6 kg/m ² - 基於 1 層塗層 1.2 kg/m ² - 基於 2 層塗層 1.8 kg/m ² 基於 3 層塗層	
* 由於產品性質，理論覆蓋率和推薦覆蓋率相比其他產品差異較大。				
顏色	灰色、軟木色、藍色、紫色石	稀釋比例	▷ 無需稀釋（如有必要，1% 或更少）	
混合比例	單組分	光澤度	半光	
保質期	6個月	包裝	4公斤	
如何使用				
表面 處理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在溫度 21°C、相對濕度 50% 的條件下養護混凝土至少 28 天。 2、徹底清除表面的油污、水分、砂粒、灰塵、浮漿等異物，保持表面平整度。 3、混凝土質量差導致附著力低。為了獲得良好的附著力，需要用磨床進行表面處理。 			
塗裝 條件	<ol style="list-style-type: none"> 1、大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下，混凝土含水率：6%以下 2.在低溫高濕的情況下塗漆，導致漆面水分的蒸發非常延遲。在這種情況下，即使表面被處理也無法發揮正常的特性。 			
塗佈方 式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗底漆後，用環氧膩子加固牆壁和地板之間的裂縫、縫隙和接縫。 2、如果塗料表面出現分層，應攪拌色片，使其混合均勻，然後用滾筒在表面平滑地塗刷兩遍。（我們建議塗兩層，因為一次性塗層沒有遮蓋力。） 3. 舊塗層存在時，附著力差，色片可能不均勻。4、如果塗層較厚或在完全固化前暴露在雨中，可能會導致外觀和乾燥問題。 <p>適當的施工規範</p> <p>▷1層：YEGREENA STONE FLOOR</p> <p>▷2塗層：葉格林納石地板</p> <p>▷3層：YEGREENA STONE FLOOR（如有必要：水性聚氨酯面漆，透明啞光）</p>			