

ACRYLIC TOP COAT 丙烯酸面漆



該漆是一種丙烯酸烤漆，由熱固化丙烯酸樹脂和三聚氰胺樹脂以及耐候性顏料組成。具有突出的粘合性、耐磨性、耐化學藥品性、耐鹽霧性等優越的機械性能。該塗料適用於冰箱、自動售貨機和高端辦公設備的塗裝。

用法

冰箱、空調、洗衣機、電梯、暖通空調設備、燃氣設備
自動售貨機、鋼製家具、隔斷、陳列櫃、鋼製辦公用品、鋁、鑄件等。

規格

塗料類型	亞克力三聚氰胺		
產品特點	1. 突出的耐磨性和耐化學性 2. 優異的耐鹽霧性能和機械性能		
比重 (25°C)	1.0 - 1.3 (根據顏色而變化)	應用材料	AL、鋼材
稀釋劑	DR-70	稀釋粘度	15-18秒 (25°C) / 福特杯4號
推薦乾膜厚度	30~40µm		理論覆蓋範圍 12 - 14 m ² /ℓ (30 µm)
推薦濕膜厚度	60~70µm	保質期	12個月
乾燥溫度	150°C至少20分鐘 (根據材料表面溫度)		

如何使用

表面處理	1) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 2) 對於鋼材 (CR、EGI、GI) 施塗磷酸鋅化學轉化膜。 3) 對於鋁和有色金屬，塗漆前應進行鉻酸鹽預處理。
塗層方法	1) 用稀釋劑充分稀釋基料並充分攪拌至少10分鐘。 2) 請用200目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。 3) 被塗物體表面溫度應至少高於露點2.5°C，以防止凝露，適宜塗漆的物體溫度為15~25°C。 4) 充分塗漆，確保乾膜厚度為 25 - 35 µm，如果條件允許，應分次塗漆，而不是一次塗漆。 5) 室溫放置5~10分鐘後，以150~160°C加熱乾燥至少20分鐘。 6) 重新噴漆時必須用砂紙打磨表面以增加附著力。