

UV PRIMER FOR LPM

紫外線底漆



UV PRIMER FOR LPM是一種環保型紫外光固化底漆，主要成分為聚氨酯丙烯酸酯樹脂，並添加光引髮劑、單體和其他特殊助劑。不會因有機溶劑造成環境污染，且對LPM材料具有優異的附着力。

用法

LPM 紫外線固化底漆

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1.作為UV固化底漆，具有優異的附着力。 2.它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3.適用於粘性較差的LPM材料。		
外部的	半透明液體	顏色	透明的
比重 (25°C)	1.15±0.05	紫外線固化條件	300±50毫焦耳/cm ²
覆蓋率 (克/平方米)	15±3克/平方米	固含量 (%)	99%以上
粘度 (KU/25°C)	95±5	保質期	6個月
稀釋劑	膠合板UV稀釋劑		

如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 用刷子清除粘在基材上的雜物。
塗層方法	1. 塗佈方式 1) LMP UV底漆為透明塗料，使用前應充分攪拌。 2) 用直接輥塗機塗刷一次。 3) 輥塗機塗佈量為15±3g/m ² 。塗佈後用UV固化。 * 上述說明可能會根據基材類型和塗裝線條件而有所不同。 * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

▶本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。

NOROO 노루페인트