

UV ETCHING 紫外蝕刻200



UV ETCHING 200是一種用於蝕刻塗層的紫外線固化面漆，由特種聚氨酯丙烯酸酯樹脂、光引發劑、反應單體、體質顏料和添加劑組成。具有優異的蝕刻質感、附著力、彈性、乾燥、流平性能。它尤其具有出色的外觀、乾燥性能和彈性。

用法

疏水性UV固化塗料（用於絲印和表達蝕刻紋理）

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1. 優異的粘合性、乾燥性能和彈性。 2. 良好的絲印加工性		
外部的	半透明液體	顏色	透明的
粘度	115 ± 5庫 (25°C)	比重	1.23 ± 0.05 (25°C)
固含量	95%以上	覆蓋範圍	20 - 30 μm
紫外線固化條件	300 - 400 毫焦耳/cm ²	保質期	6個月

如何使用

表面處理	表面處理 徹底清除油污、灰塵等雜質。
塗層方法	1) 在絲網上塗上UV固化塗料。 2) 使用擠壓 (20 - 30 μm)在目標基材上進行 UV 塗層。 *根據塗抹量改變絲印眼數。 3)用紫外線燈烘乾。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。

NOROO 노루페인트