

GOLF BALLS TOP COAT, PRIMER

高爾夫球面漆、底漆



該塗料由乳液底漆和聚氨酯面漆組成，對高爾夫球用沙林材料具有優異的粘合性。水性底漆具有優異的干燥條件和印刷作業性，而油性面漆則具有優異的物理性能，例如抗衝擊性、粘合性和光澤度。

用法

針對高爾夫球 Surlyn 材料優化的塗層劑

規格

| | | | |
|------------------|---|------|----------------------|
| 塗料類型 | 底漆：單組份乳液底漆 / 面漆：二組份聚氨酯面漆 | | |
| 產品特點 | <p>[底漆]</p> <p>1. 水性底漆，對塑料材料具有優異的附著力。它還可以提高面漆和印刷材料的粘合性。</p> <p>2. 以水為稀釋劑的環保型塗層劑。</p> <p>[面漆]</p> <p>1. 採用不黃變異氰酸酯作為硬化劑的雙組份塗料。它具有優異的粘合性、耐候性、耐化學性和光澤度。</p> <p>2. 由於其柔性薄膜，具有優異的抗衝擊性</p> | | |
| 外部的 | 透明液體 | 應用材料 | 塑料型 |
| 比重 (25°C) | 【底漆】1.1±0.05 | 推薦厚度 | [底漆] 10±2µm |
| | [面漆] 0.98±0.04 | | [面漆] 15±2µm |
| 粘度 (福特#4/25°C) | [底漆] 26 ± 2 秒 / [面漆] 21 ± 2 秒 | | 固含量 (%) |
| | [面漆] 底漆: 固化劑 = 2 : 1 (重量) | | |
| 稀釋劑 | 指定稀釋劑 | 乾燥條件 | 【底漆】45°C12小時 |
| 稀釋比例 | [底漆] 10 - 30 % / [面漆] 10%以內 | | 【面漆】45°C12小時 |
| 稀釋粘度 (福特#4/25°C) | [底漆] 17 ± 2 秒 / [面漆] 13 ± 2 秒 | 保質期 | [底漆] 6個月 / [面漆] 12個月 |

如何使用

| | |
|------|---|
| 表面處理 | <p>1) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。</p> <p>2) 如有污染，請用酒精清洗。</p> |
| 塗層方法 | <p>1) 考慮線路情況稀釋塗料。過度稀釋可能會導致乾燥後因流掛而導致塗膜不均勻。</p> <p>2) 混合面漆時應遵守塗料規格手冊中指定的比例。改變比例可能會導致物理性能惡化。</p> <p>3) 請用200目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。</p> <p>4) 在強制干燥前施加5-10分鐘的凝固時間(25°C)。</p> |

► 本數據表基於 NOROO 的測試結果和經驗基礎，但為了持續提高質量，可能會更改，恕不另行通知。