

SMARTHANE WATER-BASED



UV VARNISH 2700 (SP) 是一種用於疏水塗層的紫外光固化面漆，由特殊低聚物、光引髮劑、反應單體和添加劑組成。它具有優異的油墨附着力以及出色的彈性、乾燥和流平性能。它特別具有出色的外觀、粘性、乾燥性能和彈性。

用法

疏水性UV固化塗料（滾塗用）

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1. 優異的粘性、乾燥性能和彈性。 2. 良好的加工性		
外部的	半透明液體	顏色	透明的
粘度	220 - 260 cps (25°C)	比重	1.08 ± 0.05 (25°C)
固含量	約90% (理論值)	覆蓋範圍	8 - 10 μm
紫外線固化條件	300 - 400 毫焦耳/cm ²	保質期	6個月

如何使用

表面處理	表面處理 徹底清除油污、灰塵等雜質。
塗層方法	1) 用輥塗機塗敷UV固化塗料。 2) 使用輥塗機(8~10μm)在目標基材上進行UV塗裝。 3) 用紫外線燈烘乾。

▶本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。

NOROO 노루페인트