

STOVING PAINT FOR SHIPBOARD CABLE

船用電纜烤漆



該塗料由低溫烘烤丙烯酸樹脂、優質顏料、助劑、溶劑組成。是一種快乾低溫編織鋼絲漆。具有優異的加工性、乾燥性、粘性、剝離性。

用法

船舶用船用電纜

規格

塗料類型	低溫烘乾丙烯酸樹脂		
乾燥時間	類別	80°C	100°C
	乾透	5分鐘	4分鐘
稀釋劑	編織鋼絲稀釋劑	稀釋比例	10 - 30 (% v/v)
塗料粘度	11.2 ± 2 (福特杯#4/25°C)	顏色	白色的
比重	1.25 ± 0.05 (25°C)	光澤度 (60°)	
乾燥後的厚度	15 - 25 μm	Solid	25 ± 5 (%)
濕膜厚度	40 - 50 μm	推薦面漆	
理論塗層	9.5 - 12 (m ² /ℓ, 15 μm, 90% 輸送效率) ※塗料的物性值可能因顏色和用途而異。		

產品特性 (物理特性數據)

粘性	100/100 橫切 (2mm)	KS M ISO 2409	2以上
----	------------------	---------------	-----

* 以上數值來自實驗室結果，可能會根據塗裝線的工作條件而有所不同。

如何使用

表面處理	· 徹底清除表面的油污、水分、金屬屑、沙子、灰塵和異物。		
	· 表面處理後，將目標表面充分乾燥。		
繪畫方法	· 澆注塗漆		
	受到推崇的	緊鋼絲稀釋劑	稀釋
	更薄		粘度
	受到推崇的	噴	10.5 - 12.5 秒 (Fordcup#4/25 °C)
	繪畫工具	壓力	

警告

使用注意事項	· 為防止溶劑蒸發，請勿使用吹風機。
	· 稀釋至超過30% 可能會導致隱藏問題。
其他注意事項	· 將塗料存放在陰涼、黑暗的地方，避免陽光直射。保質期為3個月。
	· 由於是稀釋後的塗料，存放超過1個月時請充分攪拌以防沉澱。

▶本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。

NOROO 노루페인트