

# CHEMUV CUV-100 紫外線木材封閉劑



CHEMUV CUV-100 UV WOOD SEALER 是一種紫外光固化木器底漆，主要由光固化樹脂及其他樹脂、光引髮劑、體質顏料和助劑組成。其具有優異的顆粒填充性、附著性、透明度和優異的薄膜理化性能。

用法

用於中密度纖維板和膠合板等木材底塗的紫外線固化塗料

## 規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1. 是一種紫外光固化木材密封劑，具有優異的木紋填充性能。 2. 它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3. 適合輥塗機應用。		
外部的	半透明液體	顏色	透明的
比重 (25°C)	1.25 ± 0.05	紫外線固化條件	200 ± 100 毫焦/cm <sup>2</sup>
覆蓋率 (克/平方米)	30 ± 10 克/平方米	固含量 (%)	95% 以上
粘度 (KU/25°C)	125 ± 5	保質期	6 個月
稀釋劑	膠合板UV稀釋劑		

## 如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 直接在表面塗漆時：用120-220目的砂光機打磨基材，並用刷子除去打磨殘留物。 4) 在底漆上塗漆時：檢查底漆塗裝表面的外觀後，塗上木材密封劑。
塗層方法	1. 塗佈方式 1) 用RRC (逆向輥塗機)和DRC (直接輥塗機)滾塗足量的UV木材密封漆，塗刷2-4遍。  2. 乾燥條件 1) UV乾燥條件為200 ± 100 mJ/cm <sup>2</sup> 。 2) 上述說明可能因基材類型和塗裝線條件而異。  * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

► 本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。