

CHEMUV CUV-300 紫外線打磨密封劑



CHEMUV CUV-300 UV砂光封閉漆是一種紫外光固化木器中塗漆，主要由光固化樹脂及其他樹脂、光引髮劑、體質顏料和助劑組成。具有優異的研磨性、硬度和附著力，以及優異的塗膜理化性能。

用法

用於中密度纖維板和膠合板等中塗木材的紫外線固化塗料

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1. 這款UV砂光密封劑具有出色的研磨性能。 2. 它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3. 適合輥塗機應用。		
外部的	半透明液體	顏色	透明的
比重 (25°C)	1.25±0.05	紫外線固化條件	700±100毫焦耳/cm ²
覆蓋率 (克/平方米)	30±10克/平方米	固含量 (%)	95%以上
粘度 (KU/25°C)	115±5	保質期	6個月
稀釋劑	膠合板UV稀釋劑		

如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 檢查塗有木材密封劑的表面後，塗上打磨密封劑。
塗層方法	1. 塗佈方式 1) 用CRC (組合滾塗機)和DRC (直接滾塗機)滾塗足量的UV打磨封閉劑，塗刷1-2遍。 2. 乾燥條件 1) UV乾燥條件為700±100mJ/cm ² 。 2) 上述說明可能因基材類型和塗裝線條件而異。 * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

▶本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。