

CHEMUV 砂光密封劑 白色



CHEMUV SANDING SEALER WHITE 是一種用於木材中塗的紫外光固化塗料，主要由光固化樹脂以及光引髮劑、增量劑和添加劑組成。它具有優異的物理和化學性能，如優異的耐磨性、隱蔽性、固化性和粘合性。

用法

用於中密度纖維板和膠合板等中塗木材的紫外線固化塗料

規格

塗料類型	紫外線固化塗料		
產品特點	1、UV砂光封閉劑，具有優異的平滑性、耐磨性、遮蓋性。 2、它是一種UV固化塗料，沒有適用期限限制。 3、適合輥塗機應用。		
外部的	白色液體	顏色	白色的
比重 (25°C)	1.45 ± 0.05 (白色)	紫外線固化條件	800 ± 100毫焦耳/cm ²
覆蓋率 (克/平方米)	30 ± 10	固含量 (%)	95%以上
粘度 (KU/25°C)	125 ± 5	保質期	6個月
稀釋劑	膠合板UV稀釋劑		

如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 3) 檢查塗有木材密封劑的表面後，塗上打磨密封劑。
塗層方法	1. 塗佈方式 1) 用RRC (逆向輥塗機)、DRC (直接輥塗機) 滾塗足量的UV Wood Sealer White，塗刷2-4遍。 2. 乾燥條件 1) UV乾燥條件為300 ± 100mJ/cm ² 。 2) 上述說明可能因基材類型和塗裝線條件而異。 * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。