

HIGH BRIGHTNESS SILVER PAINT FOR PLASTIC

高亮度銀塑料塗料

塑料用高亮銀漆是由丙烯酸清漆和硝基纖維素樹脂組成的塗料。通過使用具有優異亮度的液態銀，最大限度地實現了金屬感。

用法

家電、移動設備、汽車內飾材料用塑料材料

規格

塗料類型	丙烯酸清漆、硝基纖維素樹脂		
產品特點	1. 對塑料ABS材料具有優異的粘合性。 :可用於1層/2層塗裝（透明面漆）。 2. 對於ABS以外的材料，應考慮使用底漆。 3. 乾燥速度快，施工性優異。 4. 由於其出色的亮度，它具有優越的金屬色彩。		
外部的	客戶想要的顏色	應用材料ABS	
比重 (25°C)	0.98±0.05	厚度	2 - 5 μm
粘度 (KU/25°C)	60 ± 5 庫	光澤度 (60°)	光面-啞光
混合比例	單液型	乾燥條件	乾燥條件 60 - 70 °C
稀釋劑	DR-MS稀釋劑		乾燥時間
稀釋比例	80 - 120% 以內	保質期	12個月
稀釋粘度 (IC#2/25°C)	9.5±1秒		

如何使用

表面處理	1) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 2) 用IPA溶劑去除塑料材料上的油脂。 3) 我們建議使用適當的底漆進行塗漆，以確保塗料不能很好粘附的材料的粘附性。
塗層方法	1) 根據塗裝線和材料的類型/尺寸選擇合適的稀釋劑。 2) 使用前請將產品存放在20-25°C的室內。 3) 將指定稀釋劑在80-120%條件下攪拌至少5分鐘。 4) 請用150目油漆濾網過濾掉灰塵或雜質，以免影響美觀。 5) 塗漆後將物體在室溫25°C下放置1-2分鐘，然後在60°C下乾燥10分鐘。 6) 在條件允許的情況下，應多次塗漆，而不是一次塗漆，以達到最佳的顏色和外觀。

使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。

NOROO 노루페인트