

# AQUAWOOD 打磨密封劑



AQUAWOOD SANDING SEALER是一種水性塗料，由具有耐候性等物理性能的特殊水性樹脂和具有優異防腐和抗菌效果的添加劑製成。它有助於木材保持其自然特性並增強耐候性、可加工性、抗菌效果、抗扭曲和抗裂紋。

## 用法

木質內飾、家具底漆

## 規格

塗料類型	水性塗料			
產品特點	1. 環保水性底漆 2. 打磨性極佳 3. 防腐作用 4. 優異的附着力 5. 鋪展到基材上。			
外部的	牛奶色液體	乾燥 (20°C)	設置為觸摸 烘乾	30分鐘內
比重 (25°C)	1.05 ± 0.05		硬化	72小時
覆蓋率 (克/平方米)	40 - 60	粘度 (KU/25°C)	80 ± 5	
顏色	透明的	固含量 (%)	32 ± 5	
混合比	鹼 : H <sub>2</sub> O = 100 : 10~20			

## 如何使用

表面處理	1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。
塗層方法	1) 表面處理後浸或噴砂光密封劑。 2) 此階段用攪拌混合均勻。 3) 塗第二遍打磨密封膠時，如果第一遍已完全乾燥，則必須用P400打磨。 4) 打磨底漆後，乾燥時間至少6~8小時 (1~2小時/60°C)，然後塗裝面漆。 5) 塗第二遍面漆時，如果第一遍面漆已完全乾燥，則必須用P400打磨。 6) 請待完全乾燥後包裝。如果包裝不完整，它可能會粘在其他表面上。

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。