

DSC-5800

溶劑型絕緣清漆



DSC-5800是一種單組份溶劑型產品，主要成分為苯氧基樹脂。
該產品具有優異的粘合性、防銹性以及對有色金屬的粘合性，適合用作電機環塗層劑。

用法

各種有色金屬及主軸電機環的防銹塗層

規格

清漆類型	單組份醇酸樹脂		
產品特點	1、具有優異的薄膜附着力。 2、具有優異的防銹性能。 3、具有優異的耐磨性。 4、由於是單組份產品，因此具有出色的加工性。		
稀釋劑	DSC-稀釋劑	儲存穩定性（室溫）	6個月以上
外部的	黑色液體		
粘度	0.97±0.02庫	固化條件	180°C10分鐘以上
比重	1.15±0.02	UL認證	未認證
固化時間	10分鐘內（馬口鐵，180°C）	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	基礎：稀釋劑 = 100 : 10 - 20（重量）	保質期	自生產之日起6個月（滿足儲存條件時）

產品特性（物理特性數據）

擊穿電壓	7 KV 以上（雙絞線法，MW-5 線圈）
體積電阻率	至少 $1.0 \times 10^{14} \Omega \text{cm}$

如何使用

如何使用	1、按照指定的混合比例添加物質後混合均勻。 2、使用噴霧器塗抹產品。（噴嘴半徑：Φ1.0 - 1.5mm，氣壓：1.0 - 2.0 kg/cm ² ） 3、將塗漆基材在室溫下放置 10 分鐘以穩定。 4、按照指定的固化條件進行乾燥。
警告	1、根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。