

SMARCRYL 英國彩色



這是一種面漆彩色塗料，由丙烯酸多元醇、不黃異氰酸酯和特殊顏料組成。它通過聚氨酯鍵形成堅固的薄膜，對 SMC 基材具有優異的粘合性，並具有出色的隱蔽性、施工性和流平性。特別是，這種丙烯酸聚氨酯面漆具有出色的抗紫外線、耐候性和保光性能。

用法

SMC基材和外門用塗料

規格

| | | | |
|---------|---|------|-------------------|
| 塗料類型 | 雙組份丙烯酸聚氨酯漆 | | |
| 產品特點 | <ul style="list-style-type: none"> 1、它是一種不黃變的塗料。 2、乾燥速度快，施工性優異。 3、具有良好的成膜性和鋪展性。 4、具有優異的粘合性。 5、具有優異的耐化學性和耐候性。 | | |
| 外部的 | 指定顏色液體 | 顏色 | 指定顏色 |
| 粘度 | 70±5庫 (25°C) | 申請金額 | 50±10µm (乾膜厚度) |
| 固含量 | 40±5% | 保質期 | 1年 |
| 設置為接觸乾燥 | 15-12分鐘 (25°C) | 光澤度 | 指定光澤度 |
| 乾硬型 | 40分鐘-1小時 (25°C) | 混合比 | 基料：固化劑 = 5：1 (重量) |
| 比重 | 1.1±0.05 (25°C) | 稀釋劑 | 木器塗料用聚氨酯稀釋劑 |

如何使用

| | |
|------|---|
| 表面處理 | <ul style="list-style-type: none"> 1) 請勿在濕木頭上塗漆。 2) 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵及異物。 |
| 塗佈方式 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 塗佈方式 1) 表面處理後，將指定顏色的SMARCRYL與基料和固化劑按5：1的重量比充分混合，使用噴霧器進行噴塗，形成厚度為 50 µm 或以上的干膜。 2) 使用 10 - 20% 的指定稀釋劑 (木工用聚氨酯稀釋劑)進行塗漆。 3) 塗第二道面漆時，應將底漆完全乾燥，並用400目砂紙打磨後再塗面漆。 <p>* 上述說明可能會根據基材類型和塗裝線條件而有所不同。 * 使用本產品前請諮詢技術部門，熟悉操作和塗漆注意事項。</p> |

►本數據表基於NOROO生產或擁有的測試結果和知識，為了提高質量，可能會在沒有通知的情況下進行更改。