

DEM-1060



粘劑

DEM-1060是一種穩定的單組份環氧產品，適用於需要粘性的部件。它對任何材料都具有出色的粘性以及出色的耐熱性。

用法

用於電動機和部件的粘劑

規格

| | | | |
|--------------|---|------------|----------------------------|
| 漆類型 | 單組份環氧樹脂 | | |
| 產品特點 | 1、具有優異的加工性能。 2、具有優異的耐熱震性能。 3、為單組份產品，使用方便。 4、具有優異的粘性。 | | |
| 稀釋劑 | 沒有任何 | 鍋時間 (10°C) | 3個月 |
| 外部的 | 淺褐色的 | | |
| 粘度 | 250 - 350 泊 | 固化條件 | 150°C×30分鐘/130°C×1-2 小時 |
| 比重 | 1.20±0.02 | UL認證 | 未認證 |
| 凝膠時間 (120°C) | 20 - 30 分鐘 | 儲存條件 | 存放在陰涼的室內空間 足夠的通風。 |
| 混合比例 | 單組分 | 保質期 | 自生產日期起 3 個月 (冷藏時) |

產品特性 (物理特性數據)

| | |
|-----|--------------------------|
| 粘強度 | 8 - 9 公斤/mm ² |
|-----|--------------------------|

如何使用

| | |
|------|---|
| 如何使用 | 1. 將產品塗抹在基材上。 2. 按照指定的固化條件進行乾燥。 |
| 警告 | 1. 根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2. 本產品為與固化劑混合的單液產品，產品有因受熱而變成凝膠的可能性。因此，請將產品存放在冷藏空間中。 3. 處理產品時請參閱MSDS。 |

► 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。