

ALKYD PRIMER 醇酸底漆



該漆是一種烤瓷漆底漆，由熱固化醇酸樹脂、三聚氰胺樹脂和具有防銹作用的顏料組成。具有優異的附著力和防銹性能。該塗料適用於一般工業用途的鋼鐵產品的塗裝。

用法

農機具、配電箱、燃氣灶、電機、縫紉機、通訊設備、保險箱、鋼製家具、汽車零部件、電梯等。

規格

塗料類型	亞克力三聚氰胺			
乾燥時間	類別	120°C	130°C	140°C
	乾透	30分鐘	20分鐘	15分鐘
稀釋劑	DR-500、DR-1500	稀釋率		30±10%
塗料粘度	70±3 (福特杯#4/20°C)	顏色		紅棕色、灰色
比重	1.1 - 1.3	光澤度		半光澤
乾膜厚度	35µm	閃點		約26°C
濕膜厚度	75µm	推薦底漆DNM-107		
理論覆蓋範圍	11 - 12 平方米/ℓ (35 µm)			

如何使用

表面處理	· 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵和異物。			
	· 對於鋼材 (CR、EGI、GI)，塗敷磷酸鋅化學轉化膜。			
	· 如果是鋁和有色金屬，請在塗漆前塗上清洗底漆。			
塗層方法	· 靜電噴塗			
	受到推崇的更薄	根據畫作選擇工具。	稀釋粘度	15 - 22秒 (福特杯#4/20°C)
	受到推崇的噴霧器	空氣霧化器型、迷你鐘型、圓盤型	噴壓力	4-5公斤/立方米
	· 空氣噴射			
	受到推崇的更薄	DR-500、DR-1500	稀釋粘度	18 - 25秒 (福特杯#4/20°C)
	受到推崇的噴霧器	-	噴壓力	4-5公斤/立方米

► 本數據表基於 NOROO 的測試結果和經驗基礎，但為了持續提高質量，可能會更改，恕不另行通知。

NOROO 노루페인트