

COLOR-ROAD TOP

DHDC-3700



該塗料是一種基於聚合物改性聚合物的溶劑型2K面漆。乾燥速度快，塗膜物理性能和耐候性優良。特別是，它由對瀝青具有優異粘合力的樹脂和具有優異耐鹼性的顏料組成，因此可以長期保持初始顏色。由於該產品可在瀝青上使用，不泌水，因此可適用於各種顏色的黑色瀝青圖形，適合作為老化瀝青混凝土的彩色面層材料。

用法

瀝青混凝土修補層面漆

規格

塗料類型	聚氨基酯樹脂（雙組份）			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	20分鐘	10分鐘	5分鐘
	乾透	4個小時	3小時	2小時
	外套（最少）	8小時	5個小時	3小時
	外套（最大）	5天	3天	2天
	適用期	6個小時	4個小時	2小時
上述適用期和後續塗層時間是在實驗室條件下測量的，可能會因具體情況而異。 工地。				
稀釋劑	不適用	稀釋比例	▷ 無需稀釋	
比重	1.27（以紅棕色為基準）			
理論 覆蓋範圍	9.22平方米/升	固體體積比	46±3%（以綠色為基準）	
顏色	紅棕色，其他訂製顏色	乾膜厚度	50µm	
混合比例	基料(A)/固化劑(B)=5.5/1（重量比）	光澤度	光滑	
保質期	12個月	包裝單位	16 L（化合物）	
閃點	27°C			

如何使用

表面 處理	<ol style="list-style-type: none">1、混凝土在溫度21°C、相對濕度50%的條件下養護至少28天。2、徹底清除設備內的油污、水分、沙子、灰塵、浮漿等異物。 表面並保持表面光滑度。3、對於高強度混凝土（260kg/cm²或更高），應進行噴砂處理。
塗層 狀況	<ol style="list-style-type: none">1、大氣溫度：5~35°C，表面溫度：40°C以下，相對濕度：80%以下2、混凝土含水率：≤6%3、瀝青混凝土施工時嚴禁使用稀釋劑稀釋。 （由於瀝青混凝土融化而發生泌水）
塗層 方法	<ol style="list-style-type: none">1. 用滾筒等平滑地塗抹在基材表面。 <p>適當的施工規範</p> <p>▷底漆：阿斯康</p> <p>▷面漆：COLOR-ROAD TOP DHDC-3700</p>