

# DVB-1800

## 無溶劑型絕緣清漆



DVB-1800是以環氧樹脂為主要成分的優質浸漬絕緣漆。它具有出色的粘合性和耐熱性。特別是，它具有優異的耐熱衝擊性。

用法

用於大中型電機、變壓器的浸漬

### 規格

清漆類型	單組份環氧樹脂		
產品特點	1、具有優異的粘合性。 2、具有優異的耐熱性。(F型:155°C) 3、它是一種不含VOC的產品。 4、具有優異的粘合性。		
稀釋劑	沒有任何	鍋時間(40°C)	60天
外部的	淡黃色液體		
粘度	7-10 平衡	固化條件	150°C至少4小時
比重	1.13±0.02	UL認證	未認證
凝膠時間(120°C)	30-40分鐘	儲存條件	儲存於陰涼且通風良好的室內空間。
混合比例	單組分	保質期	自生產之日起3個月(滿足儲存條件時)

### 產品特性 (物理特性數據)

擊穿電壓	20KV/mm以上
體積電阻率	至少 $1.0 \times 10^{13} \Omega \text{cm}$
玻璃化轉變 溫度	120°C以上
附著力(25°C)	20公斤以上(螺旋線圈法)

### 如何使用

如何使用	1、按照指定的混合比例添加物質後混合均勻。 2、用真空消泡以消除氣泡。 3、將充分混合的環氧樹脂注入基材。 4、按照指定的固化條件進行乾燥。
警告	1、根據基材類型和塗裝線條件，上述說明可能會有所不同。 2、處理產品時請參閱MSDS。

▶ 以上數據是在實驗室條件下獲得的，產品性能可能會因工作方法和環境的不同而有所不同。以上房產數據僅供參考。