

# WATER-BASED ACRYLIC PAINT FOR GLASSWARE

## 水性丙烯酸塗料 用於玻璃器皿



該塗料是由水性丙烯酸乳液樹脂和三聚氰胺樹脂組成的背襯型塗料。具有優異的耐醇性、附著性、硬度、光澤度、耐磨性。它可以與調色劑系列一起使用來表現各種顏色。它是一種以水為稀釋劑的無VOC塗料。

### 用法

化妝品瓶、香水瓶、酒類容器等玻璃器皿。

### 規格

塗料類型	亞克力三聚氰胺			
乾燥時間	類別	180°C	190°C	200°C
	乾透	18分鐘	15分鐘	13分鐘
稀釋劑	水	稀釋率	30±10%	
塗料粘度	58±5 (庫/25°C)	顏色	透明的	
比重	0.98 - 1.05	光澤度	光面和啞光	
固含量	37±3	保質期 (25°C以下)	12個月	

### 如何使用

表面處理	· 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵和異物。			
	· 進行表面處理和防火處理，防止氫氟酸腐蝕。			
	· 塗上矽烷底漆後進行塗漆。			
塗層方法	· 靜電噴塗			
	受到推崇的更薄	水	稀釋粘度	15 - 22秒 (福特杯#4/25°C)
	· 空氣噴射			
	受到推崇的更薄	水	稀釋粘度	15 - 22秒 (福特杯#4/20°C)
其他	· 與過量的著色劑或顏料混合可能會降低產品的物理性能。 使用前請諮詢技術支持部門。			
	· 著色劑不能單獨塗漆，必須與本產品混合使用。			
	· 液體為白色乳狀液體，乾燥後變為透明。			
	· 冬季請存放在5°C以上，防止結冰。			
	· 塗料粘度隨著儲存時間的增加而增加。請記住，這不是製造缺陷。			

► 本數據表基於 NOROO 的測試結果和經驗基礎，但為了持續提高質量，可能會更改，恕不另行通知。

**NOROO** 노루 페인트