

CERACOAT 陶瓷塗層



膨脹型塗料面漆

該塗料為風乾型丙烯酸塗料，屬於快乾面漆。具有優良的無氣施工性和附著力，適用於各種室內鋼結構面漆。

用法

室內鋼結構膨脹塗料面漆

規格

塗料類型	丙烯酸/面漆			
乾燥時間	類別	5°C	20°C	30°C
	設置為觸摸	40分鐘	20分鐘	10分鐘
	乾硬型	8小時	4個小時	3小時
	外套 (最少)	12小時	5個小時	3小時
稀釋劑	DR-1100	稀釋比例	▷ 10%以下 (體積比)	
比重	大約。1.34(以白色為基準)			
理論覆蓋範圍	10.6 m ² /ℓ (1次-50μm)	固體體積比	大約。53±1%	
顏色	白色、其他顏色	乾膜厚度	50μm	
光澤度	啞光的	閃點	至少27°C	
		保質期	12個月 (乾燥、陰涼、避光、通風良好的地方)	

如何使用

表面處理	<ol style="list-style-type: none">徹底清除被塗表面的油污、水分、沙子、灰塵等異物。塗裝前應將待塗表面充分乾燥。塗底漆後，用盤式砂光機清理焊接區域（發黑和生鏽的區域）。 然後，用這種油漆修補並繼續塗裝。
塗層方法	<ol style="list-style-type: none">雖然塗層可以通過刷塗、輥塗、空氣噴塗或無氣噴塗來完成，但無氣噴塗最適合獲得足夠的塗層厚度。無氣噴塗：<ul style="list-style-type: none">- 尖端直徑 :0.019 ~0.023- 注射壓力 :超過3000 PSI (210kg/cm²)- 塗裝設備使用後立即用專用稀釋劑清洗後存放。多次重疊刷塗修補漆可能會因現有漆膜熔化或熔化而造成污漬。 通過增加薄膜厚度來減緩乾燥。現有薄膜可能會出現皺紋和色散。如果您擔心塗層上的針孔導致塗層上出現氣泡，請使用以下材料塗上底塗層： 稀釋面漆並塗上主面漆。如果直接塗在底漆上而沒有膨脹中間塗層，則附著力可能會有所不同。 底漆類型和塗裝間隔。施工前請檢查底漆的附著力。由於色差和泛色，無法進行額外調色。
前文&後續塗層	<ol style="list-style-type: none">前道塗層：一小時或兩小時防火塗料 (FIREBLOCKING系列)
評論	<ol style="list-style-type: none">20°C乾燥7天后，最後一道塗層即可達到足夠的性能。過度稀釋可能會出現乾燥問題、溢色和流掛問題。陽光照射可能會導致泛黃、粉化。